

Amendements minéraux - Pierre à chaux naturelle (Norme BNQ 0419-070/2022) - Tableau compilatif 2026

		# certificat	170	170	171	181	187	190	521	797	804	1292
		Nom du Producteur	Les carrières de Saint-Dominique Itée	Les carrières de Saint-Dominique Itée	Les calcites du Nord inc. (2012)	Graymont (QC) inc. Usine de Bedford	Carrière d'Acton Vale Itée	Graymont (Portneuf) inc. Division Carrières Calco	Béton provincial Itée. (granulat provincial)	Carrières Trois-Rivières inc.	Carrières Joliette inc.	OMYA Canada inc. (Saint-Armand)
		# Projet IQ	69065-71	69065-71	69295-71	69102-71	69156-71	69112-71	69093-71	69069-71	69091-71	68124-71
		# échantillon IQ	99999	100005	100137	99819	99825	100310	99916	99749	99755	99904
		type/catégorie	Calcique conventionnelle	Magnésienne conventionnelle	Calcique conventionnelle	Calcique fine	Calcique conventionnelle	Calcique fine	Magnésienne conventionnelle	Calcique conventionnelle	Calcique conventionnelle	Dolomitique conventionnelle
		date d'échantillonnage (aaaa-mm-jj)	2026-06-11	2026-06-11	2026-06-23	2026-05-27	2026-05-27	2026-08-05	2026-06-04	2026-05-14	2026-05-14	2026-06-04
Analyse	Unité	Exigence										
teneur en eau	% base sèche	< 10%, 5%	2,55	1,47	0,020	4,37	1,88	0,020	1,75	0,90	1,12	2,60
CaCO ₃	% base sèche		77,2	73,9	101	99,9	85,2	103	80,7	96,2	97,0	54,0
MgCO ₃	% base sèche	5%; 20%	6,73	8,70	0,75	1,12	7,60	0,78	9,04	1,05	1,04	38,9
Ca	% base sèche		30,9	29,6	40,5	40,0	34,1	41,2	32,3	38,5	38,8	21,6
Mg	% base sèche		1,92	2,48	0,21	0,32	2,17	0,22	2,58	0,30	0,30	11,1
% ECC	% base sèche	> 85%	90,3	88,4	91,3	98,3	91,1	93,1	89,7	95,4	95,6	99,7
Tamis	% non retenu sur 2 mm (base sèche)	> 95%; 98%	100	99,9	100	99,7	99,4	100	92,9	99,8	99,7	100
Tamis	% non retenu sur 0,150 mm (base sèche)	> 40%; 65%	48,5	50,4	50,8	78,0	47,8	71,6	41,7	48,9	49,0	62,6
Efficacité	tamissage (% base sèche)	> 73%; 85%	79,4	80,1	80,3	91,0	78,8	88,6	72,4	79,4	79,4	85,0
IVA	% base sèche		71,6	70,8	73,3	89,5	71,8	82,5	64,9	75,8	75,9	84,7

ECC = pouvoir neutralisant en équivalent de carbonate de calcium, **IVA** = indice de valeur agricole, N/AP = non applicable

	: valeur dans la limite de l'erreur expérimentale ($\pm 2,5\%$) PN et tamisage
	: valeur dans la limite de l'erreur expérimentale ($\pm 5\%$) % MgCO_3
	: changement de classification requis
	: changement de classification suggéré
	: valeur qui ne rencontre pas les exigences de la norme